

Acrovyn® 4000

Rengöring och underhåll

Anvisningar för korrekt rengöring och underhåll av Acrovyn 4000 PVC-fri väggskydd

Läs igenom hela anvisningen innan rengöring påbörjas. Korrekt underhåll är avgörande för att bevara Acrovyn 4000:s utseende och förlänga produktens livslängd.

1. Daglig rengöring

Acrovyn 4000 installeras i många olika miljöer och är tillverkat för att klara många olika typer av nedsmutsning. En regelmässig rengöringsrutin är avgörande för att behålla ett värdigt utseende och maximera produktens livslängd.

- Fett och smuts avlägsnas enkelt från Acrovyn 4000 med tvål och vatten.
- Applicera rengöringsmedlet med en mjuk trasa – undvik slipande material.
- Skölj alltid av den rengjorda ytan med rent vatten och torka torrt för att undvika rester.

2. Rengöring med tvål och vatten

Varmt tvålvatten används för regelbunden rengöring och för att avlägsna lättare nedsmutsning som smuts, krita, blod och liknande på Acrovyn 4000 PVC-fri. Testa alltid blandningen på ett litet, undanskymt område först för att kontrollera kompatibilitet.

Följ dessa steg:

1. Kontrollera att tvålet är inom bäst-före-datumet. Utgången rengöringsmedel fungerar inte som avsett.
2. Spraya eller applicera varmt tvålvatten på ytan.
3. Låt tvålvattnet verka i 3–10 minuter för att lösa upp smutsen.
4. Skrubba lätt med en mjuk trasa vid behov.
5. Torka bort återstående rester med en ren trasa eller hushållspapper.
6. Skölj av med rent vatten och torka torrt med en ren trasa.
7. Upprepa applicering och sköljning tills fläcken är helt borta.

3. Rengöring med desinfektionsmedel

Acrovyn 4000 PVC-fri är kompatibel med vanliga rengörings- och desinfektionsmedel, vilket gör produkten lämplig för krävande miljöer som vårdlokaler, skolor och omsorgsmiljöer. Godkända produkter inkluderar bland annat DES +45 och Ytdesinfektion 75+. Följ alltid tillverkarens anvisningar för koncentration och kontakttid.

- Testa alltid på ett litet, undanskymt område innan fullständig rengöring påbörjas.
- Applicera med en mjuk trasa eller duk – undvik slipande material.
- Skölj av med rent vatten efter användning och torka torrt.
- Vid frågor om specifika produkter – kontakta ARCPRO AB för rådgivning.

4. Rengöring med isopropylalkohol – för envisa märken

Isopropylalkohol kan användas för att avlägsna envisa märken som inte löser sig med tvålatten. Läs säkerhetsdatabladet noggrant före användning och bekanta dig med säkerhetsåtgärderna. Undvik hudkontakt – använd lämplig skyddsutrustning. Säkerställ god ventilation i arbetsområdet. Isopropylalkohol är lättantändligt och ska hållas borta från antändningskällor.

- Följ alltid tillverkarens anvisningar.
- Testa på ett litet, undanskymt område först för att bekräfta kompatibilitet.
- Applika en liten mängd på en mjuk trasa och skrubba försiktigt.
- När smutsen är borttagen: skölj av med rent vatten och torka torrt.

5. Rengöring med AGS 560 – för svårare fläckar och klotter

AGS 560 har testats och godkänts för användning på Acrovyn 4000 PVC-fri för att avlägsna svårare nedsmutsning, kulspeppensfläckar, permanentmarker, suddgummimärken, sprayfärg och klotter. Säkerställ att korrekt skyddsutrustning (skyddshandskar och skyddsglasögon) används och att säkerhetsdatabladet (SDB) har lästs igenom före användning. Testa alltid på ett litet, undanskymt område först.

Följ dessa steg:

1. Kontrollera att AGS 560 är inom bäst-före-datumet.
2. Använd AGS 560 koncentrerat – produkten får inte spädas ut.
3. Applika AGS 560 på en ren trasa eller hushållspapper.
4. Använd trasan för att torka och rengöra fläckarna. Vänd trasan så att alltid en ren yta används.
5. Skölj bort AGS 560-rester med rent vatten och torka med en ren trasa.
6. Upprepa applicering och sköljning tills fläcken är helt borta.
7. Upplösningsprocessen avbryts enkelt genom att applicera vatten på rengöringsmedlet.

i Tips: Extra snabb torkning: Efterskölj med ett fönsterputsmedel som innehåller isopropanol för en snabb och fläckfri finish.

6. Viktigt – vad du ALDRIG ska använda

Följande produkter och metoder ska ALDRIG användas på Acrovyn 4000 då de kan skada eller permanent förstöra ytans struktur och utseende:

⚠ OBS: Använd ALDRIG följande på Acrovyn 4000:

- Metyletylketon (MEK) eller rengöringsmedel som innehåller MEK – angripar och mjukar upp Acrovyn-materialet.
- Aceton eller andra starka lösningsmedel.
- Blekmedel (klorin) eller klorinbaserade rengöringsmedel.
- Scotch-Brite®, Brillo®, S.O.S.®-dynor eller stålull – skadar ytan permanent.
- Pulverförmiga rengöringsmedel – är slipande och lämnar besvärliga rester vid felaktig användning.

Kontakt

ARCPRO AB – Architectural Building Products

Telefon: 08-400 252 00

E-post: info@arcpro.se

Webb: www.arcpro.se

Har du frågor om rengöring eller underhåll? Kontakta oss gärna – vi hjälper dig!